



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

លេខ ២០៣ ប្រក. កសក

ប្រកាស

ស្តីពី

បែបបទ និង នីតិវិធីសម្រាប់ការស្នើសុំ និង ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់

គុណភាពយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការតែងតាំង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការ ប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថាន ស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៥៥ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់គុណភាពកៅស៊ូ
- បានឃើញប្រកាសលេខ ០៨៦ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើបទដ្ឋាន យថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា
- តាមសំណើរបស់នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា /

សម្រេច

ប្រការ ១ : ប្រកាសនេះកំណត់នូវបែបបទ និង នីតិវិធីសម្រាប់ការស្នើសុំ និង ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ គុណភាពយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងធានាបាននូវលក្ខខណ្ឌសមស្របក្នុងការស្នើសុំសម្រាប់ អ្នកកែច្នៃកៅស៊ូ ឬ អ្នកនាំចេញកៅស៊ូ សំដៅផ្តល់នូវជំនឿទុកចិត្តដល់ទីផ្សារជាតិ និង អន្តរជាតិ ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកៅស៊ូដែលមានប្រភពដើមផលិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ប្រការ ២ : អ្នកកែច្នៃកៅស៊ូ ឬ អ្នកនាំចេញកៅស៊ូ ដែលស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា ត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំធ្វើតេស្តមកមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា ឬ មន្ទីរពិសោធន៍មូលដ្ឋាន ដោយភ្ជាប់ជាមួយភាគសំណាកដែលមានស្លាកសម្គាល់ច្បាស់លាស់ ។ វិធីសាស្ត្រនៃការយកសំណាកកៅស៊ូ ដើម្បីធ្វើតេស្តគុណភាព ត្រូវបានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ភ្ជាប់ប្រកាសនេះ ។

ភាគសំណាកដែលបានទទួលនៅមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ និង ត្រូវចុះក្នុងបញ្ជី ទទួលភាគសំណាក រួចបិទស្លាកមន្ទីរពិសោធន៍ ។ អ្នកទទួលត្រូវបំពេញប័ណ្ណទទួលសំណាកចំនួន ០២ (ពីរ) ច្បាប់ និង ចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរ ។ ប័ណ្ណ ០១ (មួយ) ច្បាប់ផ្តល់ឱ្យអ្នកបញ្ជូនភាគសំណាក និង ០១ (មួយ) ច្បាប់ទៀតរក្សាទុកក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ។

ការធ្វើតេស្តភាគសំណាកត្រូវធ្វើឡើងស្របតាមវិធីសាស្ត្រវិភាគដែលចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ កៅស៊ូកម្ពុជាតាមបទដ្ឋានយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា ។

ប្រការ ៣ : រាល់របាយការណ៍តេស្តដែលចេញឱ្យអ្នកកែច្នៃកៅស៊ូ ឬ អ្នកនាំចេញកៅស៊ូត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីរបាយការណ៍ តេស្ត ។ ក្រោយពីទទួលរបាយការណ៍តេស្ត វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា ឬ មន្ទីរពិសោធន៍មូលដ្ឋាន ត្រូវចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជាដែលបានធ្វើតេស្តនោះជូនអ្នកស្នើសុំ ។ តំរូវ របាយការណ៍តេស្តចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា និង របាយការណ៍តេស្តចេញដោយ មន្ទីរពិសោធន៍មូលដ្ឋាន ត្រូវបានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ និងទី៣ ភ្ជាប់ប្រកាសនេះ ។

អ្នកស្នើសុំមានកាតព្វកិច្ចបង់កម្រៃសេវាកម្មជូនវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា ឬ មន្ទីរពិសោធន៍ មូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និង ការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា ។

ប្រការ ៤ : វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា ឬ មន្ទីរពិសោធន៍មូលដ្ឋាន ត្រូវចេញវិញ្ញាបនបត្រចំនួន ០៥ (ប្រាំ) ច្បាប់ដើម ដោយត្រូវ :

- ប្រគល់ឱ្យអ្នកស្នើសុំចំនួន ០២ (ពីរ) ច្បាប់
- រក្សាទុកនៅមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន ០១ (មួយ) ច្បាប់



- រក្សាទុកនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជាចំនួន ០១ (មួយ) ច្បាប់
 - ប្រគល់ឱ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ច ០១ (មួយ) ច្បាប់ ជាឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់នាំចេញ ។
- វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា អាចផ្តល់ឱ្យតែរោងចក្រកែច្នៃកៅស៊ូណាដែលបានចុះបញ្ជីកា នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រការ ៥ : ប្រកាស ឬ សេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវទុកជានិរាករណ៍ ។

ប្រការ ៦ : អគ្គនាយកនៃក្រសួង អគ្គាធិការ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូ នាយកខុទ្ទកាល័យ នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា និង ប្រធានគ្រប់អង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធចំណុះក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ត្រូវអនុវត្តប្រកាសនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨



ប៊ុន កាវុន

កន្លែងទទួល:

- មន្ទីរការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
- ដូចប្រការ ៦
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ភ្ជាប់ប្រកាសលេខ... ៤០៧... ចុះថ្ងៃទី ០១... ខែ... ឆ្នាំ ២០០ ៥

វិធីសាស្ត្រនៃការយកសំណាកកៅស៊ូដើម្បីធ្វើតេស្តគុណភាព

១. គោលបំណង

វិធីសាស្ត្រនេះរៀបរាប់អំពីវិធីយកសំណាកដែលតំណាងឱ្យឡឥដ្ឋផលិតកម្ម និងការរៀបចំបញ្ជូនសំណាកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ ។

២. និយមន័យ

ឡឥដ្ឋ - សំណុំនៃដុំកៅស៊ូដែលមានប្រភេទ និងថ្នាក់ដូចគ្នា បានកែច្នៃពីវត្ថុធាតុដើម និងរក្សាទុកក្នុង

លក្ខខណ្ឌដូចគ្នា ។ ទំហំឡឥដ្ឋមិនត្រូវឱ្យលើសពី ៦០០ ដុំកៅស៊ូ ។

សំណាក - ក្រុមដុំកៅស៊ូដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងឱ្យឡឥដ្ឋ ។

ភាគសំណាក - កៅស៊ូដែលយកចេញពីដុំនៃសំណាក ។

គំរូវិភាគ - កៅស៊ូកាត់ចេញពីសំណាកបន្ទាប់ពីបានកិនឱ្យស្មើសាច់សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត ។


៣. ការយកសំណាក

៣.១ វិធីយកសំណាក

តាមបទដ្ឋានយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា រាល់ឡឥដ្ឋទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្តយថាប្រភេទកម្ពុជា ។ ដុំកៅស៊ូសង្កត់រួច ចំនួន ១០% ក្នុងកែសប៉ាឡឥដ្ឋនីមួយៗ ត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីឡឥដ្ឋធ្វើជាសំណាក ។

៣.២ វិធីយកភាគសំណាក

យកដុំកៅស៊ូដែលបានជ្រើសរើសជាសំណាកមកដាក់ផ្នែកនៅលើតុស្អាត ។ កាត់យកអនុភាគសំណាកចំនួន ២ ដែលមានមុខកាត់រាងត្រីកោណនៅជ្រុងឈមពីរ (ប្រហែល ៥ x ៥ x ៧ សម) ដោយកាំបិតស្អាតស្អាត ។ អនុភាគសំណាកនីមួយៗមានទម្ងន់យ៉ាងតិច ១៨០ ទៅ ២០០ ក្រាម ។ ទីតាំង និងទំហំនៃអនុភាគសំណាកត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបទី ១ ។ អនុភាគសំណាកទាំង ២ ផ្តុំចូលគ្នាបង្កើតបានជាភាគសំណាកត្រូវបានច្រកក្នុងថង់ប៊ូលីអេទីឡែនជាមួយនឹងស្លាកដែលបំពេញនូវព័ត៌មានលំអិតចាំបាច់ ។



រូបទី ១ : ទីតាំង និងទំហំភាគសំណាក

ភាគសំណាកត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្ត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការយកសំណាក ។
ស្លាកនៃភាគសំណាកមានព័ត៌មានចាំបាច់ដូចតទៅ :

- ឈ្មោះរោងចក្រ
- កាលបរិច្ឆេទនៃការកែច្នៃ
- វត្ថុធាតុដើម (ទឹកជ័រ ឬជ័រកក)
- ចំណាត់ថ្នាក់ប៉ាន់ស្មាន
- លេខឡូត៍ និងលេខកែសប្តាឡែត
- លេខភាគសំណាក (លេខដុំកៅស៊ូ)
- វិធីកិនឱ្យស្មើសាច់

៣.៣ ការបញ្ជូនភាគសំណាកទៅមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើតេស្ត

គ្រប់ភាគសំណាកទាំងអស់ត្រូវរៀបចំដាក់ក្នុងថង់ប៊ូលីអេទីឡែនធំមួយដោយមានស្លាកដូចតទៅ :

- ឈ្មោះរោងចក្រ
- ចំនួនឡូត៍ និងកែសប្តាឡែត
- ចំនួនភាគសំណាក
- កាលបរិច្ឆេទបញ្ជូនសំណាក
- វិធីកិនឱ្យស្មើសាច់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King



Cambodian Rubber Research Institute
National Specifications Laboratory

របាយការណ៍តេស្ត TEST REPORT No. _____

ផ្ញើជូន ATTENTION: _____ ប្រភេទកាស្ស៊ូ TYPE OF RUBBER: _____
ថ្ងៃទីទទួលបានសំណាក DATE RECEIVED SAMPLES: _____ ចំនួនសំណាក SAMPLE SIZE: _____
ថ្ងៃទីផ្ញើជូន DATE OF LETTER: _____ មន្ទីរកាស្ស៊ូ TONNAGE: _____


លេខយោង REF. No.	លេខឡត៍ Lot No.	លេខកែស PALLET No.	ថ្ងៃខែឆ្នាំផលិត DATE PRODUCED	ថ្ងៃខែឆ្នាំតេស្ត DATE TESTED	អសុទ្ធភាព DIRT (%wt)	ផេះ ASH (%wt)	សារធាតុប៊ែរ VM (%wt)	អាសូត N (%wt)	P ₀	PP1 (%)	ពណ៌ COLOUR	វិស្វកម្ម VR	ΔP	ចំណាត់ថ្នាក់ GRADE
											(MAX)			
មធ្យមភាគ MEAN														
គំនាត់គុំ SD														
មធ្យមភាគប្រតិបត្តិសាត់គុំ MEAN + 3SD														
អតិបរមា MAX.														
អប្បបរមា MIN.														
ផ្ញើជូនដោយមន្ត្រីចេញការខុសត្រូវ CHECKED BY SUPERVISORY OFFICER														
ចេញប្រកាសដោយប្រធានមន្ត្រីពិសោធន៍ APPROVED BY CHIEF OF LABORATORY														
កាលបរិច្ឆេទ DATE														

ការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធានការងារជាតិកាស្ស៊ូរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងតាមប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ISO/SMR Bulletin No. 7 ។

របាយការណ៍នេះអាចមិនអាចទទួលបានទាំងស្រុងនោះទេ បើសិនជាមានការសុំប្រែប្រួលនូវលទ្ធផលតេស្ត ឬការស្នើសុំពិនិត្យជាលម្អិតបន្ថែម ។

These tests have been carried out on the samples received by the National Specifications Laboratory (NSL) in accordance with test methods described in ISO test methods/SMR bulletin No. 7.
This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the NSL of the Cambodian Rubber Research Institute.

Address: 9, Penn North Blvd., Boeung Kak I, Toul Kork, Phnom Penh, P.O. Box: 1337, Phnom Penh, Tel: (855) 23 882 830, Fax: (855) 23 882 831, Email: crri@camnet.com.kh



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Chup Rubber Plantation
Specifications Laboratory

របាយការណ៍តេស្ត TEST REPORT No. _____

ប្រភេទរ៉ែស្តូរ TYPE OF RUBBER: _____
ចំនួនសំណាក SAMPLE SIZE: _____
ទម្ងន់រ៉ែស្តូរ TONNAGE: _____
លើស្ទួន ATTENTION: _____
ថ្ងៃខែឆ្នាំទទួលសំណាក DATE RECEIVED SAMPLES: _____
ថ្ងៃខែឆ្នាំធ្វើ DATE OF LETTER: _____

លេខយោង REF. No.	លេខឡូត៍ Lot No.	លេខកែស PALLET No.	ថ្ងៃខែឆ្នាំផលិត DATE PRODUCED	ថ្ងៃខែឆ្នាំធ្វើតេស្ត DATE TESTED	អសុទ្ធភាព DIRT (% wt)	រងេះ ASH (%wt)	សារធាតុប៊ែរ VM (% wt)	អាសូត N (% wt)	P ₀ (%)	PRI (%)	ពណ៌ COLOUR	វិស្វស្តិច្ចុម្ពី VR	ΔP	ចំណាត់ថ្នាក់ GRADE
											(MAX.)			

ធ្វើដោយជំនួយបច្ចេកទេស ពិនិត្យរ៉ែស្តូរ ត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍
CHECKED BY SUPERVISORY OFFICER
យល់ព្រមដោយប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍
APPROVED BY CHIEF OF LABORATORY
កាលបរិច្ឆេទ
DATE

ការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមវិធីសាស្ត្រដើម្បីពិនិត្យគុណភាពផលិតផលដែលបានផ្តល់ជូន តាមរយៈការអនុវត្តបច្ចេកទេសតេស្តប្រយោជន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រតេស្តតាមវិធីសាស្ត្រ ISO/SMR Bulletin No. 7 ។
These tests have been carried out on the samples received by the National Specifications Laboratory (NSL) in accordance with test methods described in ISO test methods SMR bulletin No.7.
This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the NSL of the Cambodian Rubber Research Institute.